

特性:

1.物理性能

- a、优良的机械性能
- b、优良的热稳定性
- c、低温柔软性能良好
- d、良好的阻燃性
- e、耐化学药品性高
- f、化学稳定性好
- b、良好的耐流体引擎高温性
- j、卓越的抗热冲击能力

2.电气性能

- a、良好的电气绝缘性能
- b、良好的介电性能

3.加工性能

- a、使用热挤出加工
- b、可以对绞和多芯绞线
- c、良好线束加工性能
- d、线束加工进程中良好的兼容性
- e、按照 UL 标准设计

4.环保

- a、符合 ROHS/REACH


应用:

一般商用电子、电子电器及设备仪器内部连接线。

参考标准:

UL758-2010、UL1581-2009

概述:



结构描述:

导体结构: 镀锡/裸导体
绝缘材质: 聚氯乙烯绝缘

电器内部用线, 导体温度不超过 80℃场合
额定温度: 80℃ 额定电压: 300V

型号	规格 AWG	导体结构 (No./mm) ±0.005	20℃导体最大电阻 (Ω/Km)	导体直径 (mm)	绝缘厚度 (mm)		完成外径 (mm)	
					平均	最小	平均	公差
1007	16	26/0.254	14.60	1.50	0.40	0.33	2.30	±0.1
	18	16/0.254	23.20	1.17	0.40	0.33	1.95	±0.1
	18	34/0.18	23.20	1.21	0.40	0.33	2.00	±0.1
	18	41/0.16	23.20	1.18	0.40	0.33	1.98	±0.1
	20	21/0.18	36.70	0.95	0.40	0.33	1.75	±0.1
	20	10/0.254	36.70	0.93	0.40	0.33	1.75	±0.1
	22	17/0.16	59.40	0.76	0.40	0.33	1.56	±0.1
	24	11/0.16	94.20	0.61	0.40	0.33	1.41	±0.1
	26	7/0.16	150.00	0.48	0.40	0.33	1.28	±0.1
	28	7/0.127	239.00	0.38	0.40	0.33	1.18	±0.1
	30	7/0.10	381.00	0.30	0.40	0.33	1.10	±0.1

绞合导体单支直径公差±0.005mm;实心导体直径公差±0.01mm.

标志: E211048 AWM STYLE 1007 NO.AWG 80℃ 300V VW-1 PVC QIFURUI
C AWM I A 80℃ 300V FT1 -LF-
OR: E211048 AWM STYLE 1007 NO. AWG 80℃ 300V VW-1 PVC QIFURUI 221756
CSA AWM I A 80℃ 300V FT1 -LF-

SAE 色板

*颜色表				
00-黑色	01-白色	02-红色	03-黄色	04-绿色
05-蓝色	06-棕色	07-灰色	08-橙色	09-紫色

包装

*包装			
型号	包装方式- Ft/roll		
16AWG	<input type="checkbox"/> 100Ft	<input checked="" type="checkbox"/> 1000Ft	<input type="checkbox"/> 2000Ft
18~30AWG	<input type="checkbox"/> 100Ft	<input type="checkbox"/> 1000Ft	<input checked="" type="checkbox"/> 2000Ft

3F

根据客户要求包装